



PP homo

| | | |
|-----------|---------|--|
| PP H781 F | mfi 0,7 | slip , ekstruzija |
| PP H890 | mfi 0,3 | slip, ekstruzija, pihanje |
| PP H681F | mfi 1,7 | slip, ekstuzija, termoformiranje, pihanje |
| PP H659F | mfi 1,7 | nukleiran, ekstuzija, pihanje, termoformiranje |
| PP HG1007 | mfi 10 | brizganje |
| PP H145F | mfi 25 | slip, brizganje |
| PP H949A | mfi 45 | nukleiran, antistatik, |
| PP HT2511 | mfi 25 | brizganje |
| PP HM5046 | mfi 50 | antistatik, nukleiran |

PP copo

| | | |
|-----------|---------|--|
| PP K793 | mfi 0,7 | slip, ekstruzija, pihanje |
| PP K693 | mfi 2 | ekstruzija, pihanje, brizganje, slip |
| PP K597 | mfi 4 | slip, brizganje |
| PP K499 | mfi 6,5 | slip |
| PP K395A | mfi 12 | antistatik, nukleiran |
| PP K295A | mfi 20 | antistatik, nukleiran, tankostenski |
| PP K948 | mfi 45 | nukleiran, tankostenski, kont. reologija |
| PP K1150A | mfi 100 | antistatik, nukleiran, kont. reologija |
| PP IM656 | mfi 6,5 | antistatik, brizganje |
| PP IM1259 | mfi 12 | nukleiran |
| PP IM2575 | mfi 25 | antistatik, nukleiran, kont. reologija |

PP random

| | | |
|----------|--------|--|
| PP R660 | mfi 2 | clarifying agent, ekstruzija, pihanje, sijaj, transparentnost |
| PP R359 | mfi 12 | clarifying agent, brizganje, sijaj, transparentnost |
| PP R959A | mfi 45 | antistatik, clarifying agent, odlične optične lastnosti, kontr.reologija |

PP ostalo

| | |
|-----------|-----------------------------|
| PP EC T15 | kopolimer, 15% talka |
| PP EH F20 | homopolimer, 20% st. vlaken |
| PP EH F30 | homopolimer, 30% st. vlaken |
| PP EH T40 | homopolimer, 40% talka |